

## TMEL NA PARKETY

Vysoce elastický tmel vyráběný v široké škále odstínů imitujících barvy dřeva. Určený k tmelení spojů dřevěných i laminátových podlah a jejich doplňkových prvků. Neobsahuje rozpouštědla. Je vodotěsný a přetíratelný všemi typy barev včetně lazurovacích a podlahových laků.



### Technická data:

<b>Báze</b>	kopolymerní disperze
<b>Konzistence</b>	stabilní pasta
<b>Systém vytvrzování</b>	fyzikální vysychání
<b>Tvorba slupky* (20°C/65% r.v.)</b>	cca 20 min.
<b>Smrštění</b>	cca 15%
<b>Specifická hmotnost</b>	cca 1,60 g/ml
<b>Teplotní odolnost</b>	-20°C až +80°C
<b>Maximální deformace</b>	± 15%

(\*) Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na teplotě, vlhkosti a objemu naneseného tmelu

### Charakteristika:

- jednoduchá aplikace
- barevně stálý, vodě odolný po vytvrzení
- velmi dobrá přilnavost na porézní materiály
- přetíratelný podlahovými laky

### Příklady použití:

- tmelení spojů s pohybem do 15%
- spoje obvodových podlahových lišt
- tmelení spojů mezi dřevěnými parketami (mozaiky i velkoplošné)
- spojovací tmel mezi prvky dřevěných podlah a stěnami

### Provedení:

**Barva:** bílý, bříza, smrk/jasan, buk, dub, třešeň, teak

**Balení:** kartuše 280 ml

### Skladovatelnost:

18 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

### Podklady:

**Vhodné povrchy:** všechny běžně dostupné druhy parket, dřevěných povrchů a ostatních porézních stavebních materiálů.

**Stav povrchu:** Čistý, suchý, bez prachu a mastnoty.

**Příprava:** povrch důkladně vyčistěte, více porézní materiály lze před zahájením tmelení napenetrovat zředěným Tmelem na parkety (1 díl Tmelu na parkety a 2 díly vody)

**Doporučujeme vždy provést předběžný test přilnavosti.**

### Pracovní postup:

**Nanášení:** aplikační pistolí (ruční nebo pneumatickou).

Přebytečný tmel odstraňte ještě před jeho zaschnutím.

**Pracovní teplota:** +5°C až +30°C

**Čištění:** Vodou bezprostředně po aplikaci.

**Opravy:** Tmel na parkety

### Velikost spáry:

**Minimální šířka:** 5 mm

**Maximální šířka:** 20 mm

**Minimální hloubka:** 5 mm

**Doporučení:** hloubka spáry = šířka spáry

### Bezpečnost a hygiena:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz etiketa výrobku a údaje uvedené v bezpečnostním listu.

### Upozornění:

Nepoužívejte na místech kde je tmel trvale vystaven vodě. Vzhledem k šíři nabídky parketových laků proveďte před zahájením prací většího rozsahu předběžné zkoušky slučitelnosti tmelu a nátěru. U barevných typů zabraňte znečištění okolí. Pigmenty obsažené v tmelu, zvláště při snaze o umytí vodou a ředidly, mohou propenetrovat do hloubky dřeva a způsobit skvrny. Používejte krycí pásy např. Páska maskovací Soudal.